



Brod GmbH & Co. KG, Moselstraße 51, 63452 Hanau
Tel.: 06181-18008-0, E-Mail: info@brod-gmbh.de

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

Erstellt am: 07.02.2024

Artikelbezeichnung: Brotex® Dry Soft 57
(Product description)

Material: 85 % Zellstoff, 15 % VAT-Binder

	Test Methode nach Norm Test method	Wert Data	Einheit Unit
Gewicht Weight	WSP 130.1	57	g/m ²
Stärke Thickness	WSP 120.6	0,72	mm
Reissfestigkeit trocken Tensile strength dry	Option B WSP 110.4	23/17	N/5 cm längs/quer
Reissfestigkeit nass Tensile strength wet	Option A WSP 110.4	8,5/6,5	N/5 cm längs/quer
Dehnung trocken Elongation dry	Option B WSP 130.5	9/12	% längs/quer
Flüssigkeitsaufnahme Liquid absorbency	WSP 10.01	9	g/g
Flüssigkeitsaufnahmezeit Liquid absorptive time	WSP 70.3	3	sec

Alle Daten sind ohne Gewähr und beruhen auf den Angaben der Hersteller.

Es handelt sich bei den angegebenen Werten um Zielvorgaben, Toleranzen sind nicht berücksichtigt.