



**30030**

## Spunlace Universaltücher



### Produkteigenschaften

- ca. 30 x 38 cm
- 500 Tücher
- blau
- 48 % Zellstoff, 35 % Polyester und 17 % Viskose
- Zolltarifnummer 56031390
- EAN 4260729430588

### Merkmale

- sehr reiß- und nassfest
- fusselarm
- auswringbar
- mehrfach verwendbar
- schnellsaugend
- schwammähnlich
- Textilcharakter
- zur schonenden Reinigung aller Oberflächen

|                    |                | Maße in cm   | Gewicht in kg |
|--------------------|----------------|--------------|---------------|
|                    |                | LxBxH        | Brutto        |
| Unterverpackung    | 10 x 50 Tücher |              | 0,485         |
| Verpackungseinheit | 1 Karton       | 41x35x25,5   | 5,20          |
| Paletteneinheit    | 42 Karton      | 120x80x192,9 | 238,40        |
| Folie              |                |              | 0,056         |
| Kartonage          |                |              | 0,353         |

|                              | Testmethode nach Norm | Wert / Einheit               |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Gewicht                      | ISO 9073.1            | 75 g/m <sup>2</sup>          |
| Stärke                       | ISO 9073.2            | 0,35 mm                      |
| Reissfestigkeit (trocken)    | ISO 9073.3            | 9,5 daN längs / 6,5 daN quer |
| Reissfestigkeit (nass)       | ISO 9073.3            | 7 daN längs / 5 daN quer     |
| Dehnung (trocken)            | ISO 9073.3            | 60 % längs / 90 % quer       |
| Dehnung (nass)               | ISO 9073.3            | 80 % längs / 110 % quer      |
| Reibechtheit (trocken)       | ISO 105 X 12          | Klasse 4.5                   |
| Reibechtheit (nass)          | ISO 105 X 12          | Klasse 4.0                   |
| Farbechtheit (White Spirit)  | ISO 105 X 12          | Klasse 3.0                   |
| Farbechtheit (Trichlorethan) | ISO 105 X 12          | Klasse 2.0                   |
| Farbechtheit (Ethylenglycol) | ISO 105 X 12          | Klasse 3.0                   |
| Farbechtheit (Aceton)        | ISO 105 X 12          | Klasse 2.0                   |
| Flüssigkeitsaufnahme         | NWSP 010.1 RO (15)    | 300 %                        |
| Flüssigkeitsaufnahmezeit     | NWSP 010.1 RO (15)    | 3,00 s                       |

\*Alle Daten sind ohne Gewähr und beruhen auf den Angaben der Hersteller.  
Es handelt sich bei den angegebenen Werten um Zielvorgaben, Toleranzen sind nicht berücksichtigt.