



**31023**

**NOWOLIN® Extra Plus 50**



#### Produkteigenschaften

- ca. 30 x 38 cm Blattmaß
- 400 Blatt
- weiß
- Lochstruktur
- 60 % Viskose / 40 % Polyester
- Zolltarifnummer 56031290
- EAN 4260729430090

#### Merkmale

- reiß- & nassfest
- hohe Feuchtigkeitsaufnahme
- fusselarm
- waschbar
- weitgehend lösungsmittelresistent
- für den indirekten Kontakt mit Lebensmitteln gemäß HACCP Norm geeignet

#### Einsatzbereiche

- Industrie (Aufnahme von Ölen, Schmierstoffen)
- Hotel- und Gastgewerbe (Oberflächenreinigung)
- Gesundheitswesen (Reinigung und Desinfektion von medizinischen Geräten und Oberflächen, Instrumentenunterlage)

|                    |           | Maße in cm   | Gewicht in kg |
|--------------------|-----------|--------------|---------------|
|                    |           | LxBxH        | Brutto        |
| Verpackungseinheit | 1 Rolle   | 30 Breite    | 2,39          |
| Paletteneinheit    | 60 Rollen | 120x80x194,4 | 163,4         |
| Folie              |           |              | 0,025         |
| Hülse              |           |              | 0,080         |
| Kern-Ø / Rollen-Ø  |           | 7 / 25,5     |               |

|                           | Testmethode nach Norm | Wert / Einheit                 |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Gewicht                   | ISO 9073.1            | 50 g/m <sup>2</sup>            |
| Stärke                    | ISO 9073.2            | 0,60 mm                        |
| Reissfestigkeit (trocken) | ISO 9073.3            | 50 N/5cm längs / 30 N/5cm quer |
| Dehnung (trocken)         | ISO 9073.3            | 15 % längs / 50 % quer         |
| Reissfestigkeit (nass)    | ISO 9073.3            | 40 N/5cm längs / 20 N/5cm quer |
| Dehnung (nass)            | ISO 9073.3            | 45 % längs / 110 % quer        |
| Flüssigkeitsaufnahme      | NWSP 010.1.R0 (15)    | 800 %                          |
| Flüssigkeitsaufnahmezeit  | NWSP 010.1.R0 (15)    | 5,00 s                         |

\*Alle Daten sind ohne Gewähr und beruhen auf den Angaben der Hersteller.  
Es handelt sich bei den angegebenen Werten um Zielvorgaben, Toleranzen sind nicht berücksichtigt.